

HOJA TÉCNICA

# UNIFIX 788

## USO PROFESIONAL



### DESCRIPCIÓN


UNIFIX 788 adhiere vidrios, espejos, aluminio, acero inoxidable, galvanizados y cincados, ABS, PVC, poliéster reforzado, policarbonato, nylon, juntas con hormigón y/o mampostería.

### CARACTERÍSTICAS

- Sellador de siliconas de un solo componente. oximico, de cura neutra.
- Formación de piel en 10 minutos a 25°C.
- Máxima adhesión en 7 días (dependiendo del espesor de la junta).

Una vez curado:


- Flexibilidad permanente a temperatura entre -50°C a +220°C.
- Excelente resistencia a la intemperie (ozono, luz UV).
- Alta elasticidad.
- Sin olor.



E SPEJOS



MAMPARAS



VIDRIOS



BOTIQUINES

### MODO DE EMPLEO

1. Corte el pico aplicador en ángulo de 45° a la altura del diámetro del cordón que desee (aprox. 4-5 mm).
2. Corte la punta del extremo roscado del cartucho y atornille el pico.
3. Coloque el cartucho en la peto aplicadora y utilice CARVAN 788 en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo, retorne el propulsor de la pistola.

### IMPORTANTE

- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Si fuera necesario, alisar o trabajar el sellador dentro de los 5 minutos de aplicado.
- Si no utiliza el total del contenido del cartucho, deje el extremo del pico cubierto con un exceso de producto (mm). Para volver a usar retire el sobrante vulcanizado.

### ALMACENAJE

Conservar en lugar fresco y seco.  
Vida útil: 12 meses a 25°C.

### PRECAUCIONES

Evitar el contacto directo con los ojos. En caso de irritación lavar con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación persiste.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**