

Unifix 930 - Zinguería y Canaletas



PRODUCTO

Sellador mono componente a base de caucho sintético, en solventes orgánicos y cargas seleccionadas. Que una vez curado se convierte en un caucho de alta flexibilidad y gran tenacidad.

PROPIEDADES GENERALES

a) Sin curar:

Aspecto:	pasta viscosa, con olor característico de solventes
Color:	aluminio
Densidad:	0,7 A 1,1 g/cm³
Viscosidad :	152.000 - 222.000 Cps
Sólidos:	50 ±2%

Tiempo de formación de piel: (25±2°C 50±2% de humedad sin viento en superficie)	15 A 22 minutos
Tiempo de curado: (50±2 % y 25±2°C)	Para espesor de 3 mm 24 hs
Temperatura de aplicación:	+5°C a +35°C

b) Curado:

Aspecto:	Caucho muy flexible y de alta tenacidad, de superficie semi brillante
Color:	Aluminio.
Elongación a la rotura:	650 - 850 %
Dureza:	35 - 45 Sh A
Resistencia a la tracción:	1,5 - 3 Kg/cm²
Encogimiento:	20% de pérdida de volumen, curado completamente

Temperatura de trabajo: -10 a +80 °C

Valores obtenidos en nuestros laboratorios en las condiciones informadas de humedad y temperatura

APLICACION

Sellador de uso profesional para sellar y adherir chapas galvanizadas y de aluminio, canaletas, bajadas de conductos de aire acondicionado y Zinguería en general entre si o a mampostería, fibrocemento, tejas, madera, metales. No causa oxidación. Resiste la intemperie (sol, agua, radiación UV). Es pintable.

MODO DE USO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de óxido. Lijar si es necesario. Aplique con pistola para cartuchos, se puede alisar con espátula o elemento similar mojado con detergente. El tiempo necesario para la cura depende del espesor del sellador aplicado, en ambientes muy fríos estos tiempos son mayores.

PRESENTACIONES

Cartuchos por 300 ml.

PRECAUCIONES

a) De almacenaje: Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales cerrados (a menos de +25 °C).

Vida útil: Cartuchos por 300 ml. 12 meses

b) De uso: Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días. Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.



c) Toxicidad: Evitar el contacto. En caso de contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos lavar con abundante agua. No respirar los vapores, usar en lugares ventilados. ☒ Xi, Irritante, 🔥 F, Inflamable.
Ver la Hoja de Seguridad correspondiente



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**