

HOJA TÉCNICA

SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador de SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO UNIFIX es un producto económico.

Sellador de silicona multiusos eficaz, de curado neutro que ofrece durabilidad a largo plazo en una variedad de aplicaciones de sellado general, acristalamiento general, impermeabilización y comerciales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sellador de SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO UNIFIX Una pieza, se puede utilizar y extruir fácilmente con pistolas de calafateo comunes Excelente adhesión a cerámica, acero, hormigón, metal y superficies revestidas.

Excelente capacidad de resistencia a la intemperie, resistente a rayos ultravioleta, ozono, nieve o temperaturas extremas.

Sin uso limitado estacional.

No ácido, no corroe el metal ni otros agentes corrosivos. material sensible

USO TÍPICO

Acristalamiento general y sellado contra la intemperie en muro cortina y fachadas de edificios. Sellado de canaletas y bajantes con fugas. Adecuado para sellar vidrio, aluminio, ladrillo, hormigón, Acero, cerámica, fibra de vidrio, algunos plásticos, por ejemplo, ventanas y Puertas, etc.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAJE

1 a 2 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en un lugar fresco.

Lugares secos por debajo de 25°C, mantener alejado de fuentes de calor y la luz solar directa durante el -- almacenamiento.

EMBALAJE

El sellador de SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO UNIFIX está disponible en tamaño estándar: Cartucho de plástico de 2,8 ml, 24 unidades/caja 5 salchichas de aluminio de 90 ml, 20 unidades/caja

INSTRUCCIONES DE USO

Corte el sello en la parte superior del cartucho.

Enrosque la boquilla y corte el sello de la boquilla a 45° ángulo a la forma y tamaño deseados.

Para mejor apariencia que cubre el exterior de las áreas de unión con cinta, enmascarar los grifos antes de la aplicación.

Inmediatamente después aplique el sellador y retire la cinta de enmascarar antes de la formación de pieles sellantes.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar toda la grasa, suciedad, agua y sellador pegajoso de superficie, accesorios y recubrimientos protectores y cualquier contaminante que quede en las juntas y en las partes hundidas.

Para un mejor resultado limpie todas las superficies con el limpiador HOMEY, metilado alcohol o acetona, utilice un paño que no suelte pelusa y luego vuelva a limpiar con un paño seco que no suelte pelusa. Tratamientos con agua y detergente o jabón. No se recomiendan

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD

La incompatibilidad de los materiales de acristalamiento puede provocar la aparición de selladores. decoloración y/o pérdida de adherencia. Para ayudar a protegerse contra estos problemas y garantizar la compatibilidad, INPACK también probará y proporcionará información sobre la compatibilidad de materiales accesorios (juntas, espaciadores, etc.) y otros selladores de silicona.

PROPIEDADES TÍPICAS

Prueba	Parámetro	Unidad	Resultado	
			Translúcido	Pigmentado
Tal como se suministra probado a 23°C específico y 50 % de humedad relativa				
Peso Específico	Gravedad	Kg/L	0.96±0.03	1.45±0.05
Fluir (hundimiento o caída)		mm	0	0
Tiempo de piel		minuto	10	≤30
Tiempo libre de adhesión		hora	≤1	≤2
Velocidad de curado (5mm)		hora	≤24	≤24
Curado después de 21 días a 23°C y 50 % de humedad relativa.				
Dureza del durómetro, Shore A		Agujas	22 - 30	40
Capacidad de movimiento		%	±20	±20
Resistencia a la tracción		Mpa	0,36	0,68
Recuperación elástica		%	≥95	≥95

Escritores de especificaciones: comuníquese con su distribuidor autorizado local o con nuestro departamento de servicios técnicos antes de escribir especificaciones sobre este producto. Estos valores no son destinados a ser utilizado en la preparación o mezcla.

EMBALAJE

SELLADOR ESTRUCTURAL HOMEY 988 está disponible en: Tamaño estándar: Cartucho de 300 ml, 24 unidades/caja Salchicha de aluminio de 590 ml, 20 unidades por caja Tamaño especial: Contáctanos para tallas especiales.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Este documento no incluye hoja de datos de seguridad del material. (MSDS) del producto. Antes de manipularlo, lea el producto de Fichas de datos de seguridad del material y etiquetas de contenedores para un uso seguro, información sobre riesgos físicos y para la salud. La hoja de datos está disponible en la página web de UNIFIX, distribuidor o llamando al servicio de atención al cliente de INPACK.

PRECAUCIÓN

La silicona sin curar puede irritar los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y busque atención médica. Úselo en un lugar bien ventilado. Área ventilada y mantener fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES

Sellador de SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO UNIFIX
No utilizar en aplicaciones estructurales.
No utilizar cuando la temperatura del sustrato sea superior 50°C o superficies mojadas, aceitosas, grasosas, polvorientas o sucias.
No utilizar para aplicaciones su niveladas, confinadas a espacios o superficies que requieren acabados posteriores o pinturas.
No limpie ni trate el sellador con materiales, disolventes o agentes de limpieza que puedan afectar o decolorar el sellador, particularmente durante el sellado curar.
No apto para inmersión permanente o continua en agua.
No apto para aplicaciones en contacto con alimentos.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**